

KT3-04483ACK7/2

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

03/10/2017  
 Page 01/02

1. Tên mẫu : **TAY NĂM ĐẶC INOX 304 HIỆU IMUNDEX**  
*Name of sample* **MÃ 737.17.983**
2. Số lượng mẫu: **01**  
*Quantity*
3. Mô tả mẫu : **Xem hình trang 02/02**  
*Sample description* **See picture on page**
4. Ngày nhận mẫu: **26/09/2017**  
*Date of receiving*
5. Ngày thử nghiệm: **03/10/2017**  
*Date of testing*
6. Nơi gửi mẫu : **CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG**  
*Customer* **ĐT 747B, KP Phước Hải, Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương**
7. Phương pháp thử: **ASTM E 1086 - 14**  
*Test method*
8. Kết quả thử nghiệm/ *Test results* :

Tên chỉ tiêu <i>Specification</i>	Mức chất lượng theo mác thép không gỉ Quality criteria to stainless steel grade UNS S30400 304 (ASTM A 276 - 10)	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>	Nhận xét <i>Comment</i>
<b>THÀNH PHẦN HÓA HỌC</b> <b>CHEMICAL COMPOSITION</b>			
<b>8.1. Hàm lượng/ Content</b> % (m/m)			
• Cacbon/ <i>Carbon</i> (C)	max 0,08	0,06	Phù hợp/ <i>Conform</i>
• Mangan/ <i>Manganese</i> (Mn)	max 2,00	0,89	Phù hợp/ <i>Conform</i>
• Silic/ <i>Silicon</i> (Si)	max 1,00	0,60	Phù hợp/ <i>Conform</i>
• Photpho/ <i>Phosphorus</i> (P)	max 0,045	0,028	Phù hợp/ <i>Conform</i>
• Lưu huỳnh/ <i>Sulfur</i> (S)	max 0,030	0,007	Phù hợp/ <i>Conform</i>
• Crôm/ <i>Chromium</i> (Cr)	18,0 - 20,0	18,3	Phù hợp/ <i>Conform</i>
• Niken/ <i>Nickel</i> (Ni)	8,00 - 11,0	8,38	Phù hợp/ <i>Conform</i>
• Nito/ <i>Nitrogen</i> (N)	max 0,10	0,04	Phù hợp/ <i>Conform</i>

**P. TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ**  
**DEPUTY HEAD OF MECHANICAL**  
**TESTING LAB.**


  
**Phạm Văn Út**

**TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR**  
**TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM**  
**HEAD OF TESTING LAB.**

  
**Nguyễn Tấn Tùng**

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến./ *Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.  
*This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.*
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu./ *Name of sample and customer are written as customer's request.*
4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với  $k = 2$ , mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.  
*Estimated expanded uncertainty of measurement with  $k = 2$ , at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.*

N/A: không áp dụng.  
*Not applicable*



*[Handwritten signature]*



**TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3**  
**QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3**

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM  
Testing: 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai

Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012  
Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251) 383 6298

www.quatest3.com.vn  
tn-cskh@quatest3.com.vn